

Adimar professional

L'adhesiu per a rajoles ceràmiques Adimar Professional que fabrica AYMAR S.A.U. és un adhesiu cimentós amb lliscament reduït del tipus C1TE conforme a la norma UNE-EN 12004:2017, dissenyat amb àrids de marbre, ciment i additius especials que li confereixen unes propietats d'adherència, lliscament i retenció d'aigua idònies per a la col·locació de peces ceràmiques.

Composició

Compost per àrids de marbre triturat usats en construcció (EN 12620 i EN 13139), ciment portland (EN 197-1 i UNEIX 80601) i additius tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes millors característiques en l'adherència i el lliscament.

Camp d'aplicació

Adimar professional posseeix unes característiques idònies per a col·locació de peces de ceràmica amb grau d'absorció mig-alt (> 5%) en paviments i revestiments interiors i paviments exteriors, sobre suports convencionals a base de ciment o plaques de cartó de guix.

Apte per a piscines, plats de dutxa, cambres frigorífiques.

Instruccions d'ús

- Preparació del suport: el suport sobre el qual es realitzarà l'aplicació ha de ser resistent, estar sec, anivellat, net de pols i no presentar restes de desencofrant.
- Preparació de la mescla: afegir 7-7,5 l d'aigua per sac i barrejar manualment o mecànicament, amb un batedor elèctric de baix nombre de revolucions, per a eliminar tota possible presència de grumolls en la pasta, deixar reposar la mescla 5 min i realitzar una breu repastada.
- Aplicació de la pasta: aplicar el producte sobre el suport utilitzant una flama dentada, per a regularitzar el gruix, en una extensió màxima de 2 m² realitzant la suficient pressió perquè el contacte mínim amb el ciment sigui del 80%. Col·locar les rajoles pressionant-les fins a aconseguir l'aixafament dels solcs i un correcte massissat de la peça amb ajuda de maça de goma. És necessari comprovar, amb la gemma dels dits, periòdicament que l'adhesiu no hagi format una pel·lícula en la seva superfície, si això succeeix s'ha de tornar a pentinar el producte tenint en compte que encara ens trobem en el marge del temps obert d'aquest (si la franja temporal des de la seva aplicació ha sobrepassat el susdit temps obert s'ha de retirar l'adhesiu i tornar a aplicar-ho).

Recomanacions d'ús

- Respectar l'aigua de pastat.
- La temperatura d'aplicació ha d'estar entre 5 °C i 35 °C sobre el suport.
- No aplicar en suports amb humitat residual > 5%.
- Comprovar la planimetria del suport amb una regla de 2 m, verificant que les desviacions han de ser inferiors a 5 mm. En el cas d'existir desviacions superiors cal regularitzar-les abans de la col·locació.

- És recomanable deixar un mínim de junta entre taulells de 2 mm aplicant en ella la JUNTA UNIVERSAL0/15 o la JUNTA TÈCNICA 0/16
- Sobre suports molt absorbents convé humitejar-ho i esperar que estigui sec.
- Realitzar un doble encolat en peces superiors a 900 cm² o en paviments exteriors.
- Amb taulells de pasta blanca utilitzar ADIMAR PORCELÀNIC BLANCO, ADIMAR FLEXIBLE o ADIMAR SUPERFLEX.
- En aplicacions en piscines, aquesta es podrà omplir passats 7 dies des de la seva aplicació.
- Es recomana utilitzar la junta antiàcida JUNTA ADIPOXI 0/10 per a la rejuntada de les rajoles en piscines.
- Per a revestiments exteriors utilitzar ADIMAR PORCELÀNIC BLANC, ADIMAR FLEXIBLE o ADIMAR SUPERFLEX.

Dades tècniques

Producte	Tipo	C1TE		Clasificación según la norma EN 12004-1:2017
	Color	Blanc/Gris		
Aplicació	Agiua d'amassat	32%		
	Temps de maduració	5'		
	Temps d'obertura	20'	EN 12004-2:2017	
	Temps d'ajust	40'		
	Desplaçament	< 0,5 mm	EN 12004-2:2017	
	Rejuntat a les	24h		
	Transitable a les	24h (tràfic lleuger)		
Rendiments finals	Adherència inicial	>0,5N/mm ²	EN 12004-2:2017	
	Adherència després d'immersió en aigua	>0,5N/mm ²		
	Adherència després d'envelliment per calor	>0,5 N/mm ²		
	Adherència després de cicles de glaç i desglaç	>0,5 N/mm ²		
	Adherència temps obert, 20'	>0,5 N/mm ²		
Emmagatzematge	12 mesos	Conservar amb l'envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat		
Presentació	Sacs de 25 kg			
Codi Arancelari	38245090			

Per a conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible en la pàgina web www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en la present fulla tècnica està basada en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultaran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incompleixen aquestes condicions no s'aconseguiran les característiques a dalt indicades.



Planta i oficines
Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955
Mina "XALUXA"



Gestión ambiental verificada
REG. NO. ES-CAT-00045
Mina "Xaluxa"