

Adimar Professional

L' adhesiu per a rajols ceràmiques **Adimar Professional** que fabrica **AYMAR S.A.U.** és un adhesiu cimentós amb lliscament reduït del tipus C1TE conforme a la norma EN 12004:2017, dissenyat amb àrids de marbre, ciment i additius especials que li confereixen unes propietats d'adherència, lliscament i retenció d'aigua idònies per a la col·locació de peces ceràmiques.

Composició

Compost per **àrids de marbre triturat** usats en construcció, **ciment portland** i **additius** tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes millors característiques en l' adherència i el lliscament.

Camp d'aplicació

L'Adimar Professional té unes característiques idònies per a col·locació de peces de ceràmica amb grau d'absorció mitjà-alt (> 5%) en paviments i revestiments interiors i paviments exteriors. Sobre suports convencionals a base de ciment o plaques de cartró de guió.

Apte per a piscines, plats de dutxa, cambres frigorífiques.

Instruccions d'ús

- **Preparació del suport:** el suport sobre el qual es realitzarà l' aplicació ha de ser resistent, estar sec, anivellat, net de pols i no presentar restes de desencofrant.
- **Preparació de la mescla:** afegir 7-7,5 l d' aigua per sac i barrejar manualment o mecànicament, amb un batedor elèctric de baix nombre de revolucions, per eliminar tota possible presència de grums a la pasta, deixar reposar la barreja 5 min i realitzar una breu reamassada.
- **Aplicació de la pasta:** aplicar el producte sobre el suport utilitzant una flama dentada, per regularitzar el gruix, en una extensió màxima de 2 m² realitzant la suficient pressió perquè el contacte mínim amb el ciment sigui del 80%. Col·locar les rajoles pressionant-les fins a aconseguir l'esclafament dels solcs i un correcte massissat de la peça amb ajuda de maça de goma. Cal comprovar, amb el iema dels dits, periòdicament que l'adhesiu no hagi format una pel·lícula a la seva superfície, si això succeís s'ha de tornar a pentinar el producte tenint en compte que encara ens trobem en el marge del temps obert d'aquest (si la franja temporal des de la seva aplicació ha sobrepassat el susdit temps obert s'ha de retirar l'adhesiu i tornar a aplicar-lo).

Recomanacions d' ús

- Respectar l' aigua de pastat.
- La temperatura d' aplicació ha d' estar entre 5 ° C i 35 ° C sobre el suport.
- No aplicar en suports amb humitat residual > 5%.
- Comprovar la planimetria del suport amb una regla de 2 m, verificant que les desviacions han de ser inferiors a 5 mm. En el cas d' existir desviacions superiors cal regularitzar-les abans de la col·locació.

- És recomanable deixar un mínim de junta entre rajoles de 2 mm aplicant-hi la **JUNTA UNIVERSAL 0/15** o la **JUNTA TÈCNICA 0/16**.
- Sobre suports molt absorbents convé humitejar-lo i esperar que estigui sec.
- Realitzar un doble encolat en peces superiors a 900 cm² o en paviments exteriors.
- Amb rajoles de pasta blanca utilitzar **ADIMAR PORCELÀNIC BLANC**, **ADIMAR FLEXIBLE** o **ADIMAR SUPERFLEX**.
- En aplicacions en piscines, aquesta es podrà omplir passats 7 dies des de la seva aplicació.
- Es recomana utilitzar la junta antiàcida **JUNTA ADIPOXI 0/10** per al rejuntat de les rajoles en piscines.
- Per a revestiments exteriors utilitzar **ADIMAR PORCELÀNIC BLANC**, **ADIMAR FLEXIBLE** o **ADIMAR SUPERFLEX**.

Dades tècniques

Producte	Tipus	C1TE		Classificació segons la norma EN 12004-1:2017
	Color	Blanc/Gris		
Aplicació	Aigua de pastat	32%		
	Temps de maduració	5'		
	Temps obert	20'	EN 12004-2:2017	
	Temps d' ajust	40'		
	Lliscament	< 0,5 mm	EN 12004-2:2017	
	Rejuntat a les	24h		
	Transitable a les	24h (trànsit lleuger)		
Rendiments finals	Adherència inicial	>0,5N/mm ²	EN 12004-2:2017	
	Adherència després d' immersió en aigua	>0,5N/mm ²		
	Adherència després d' envelliment per calor	>0,5 N/mm ²		
	Adherència després de cicles de gel-desglaç	>0,5 N/mm ²		
	Adherència temps obert, 20'	>0,5 N/mm ²		
Emmagatzematge	12 mesos	Conservar amb l' envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat		
Presentació	Sacs de 25 kg			
Codi Aranzelari	38245090			

FABRICAT A ESPANYA

Per conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible a la pàgina web www.aymarsa.es

NOTA: La informació continguda en el present full tècnic està basat en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultant dependran de la correcta preparació i aplicació en obra per l' usuari. Si s' incompleixen aquestes condicions no s' assoliran les característiques a dalt indicades.



Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos n°1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

