

# Adimar Standard

L'adhesiu per a rajoles ceràmiques **Adimar Standard** que fabrica AYMAR S.A.U. és un adhesiu cimentós per a ús tradicional, conforme a la norma EN 12004:2017, dissenyat amb àrids de marbre, ciment i additius especials que li confereixen unes propietats d'adherència, lliscament i retenció d'aigua idònies per a la col·locació de peces ceràmiques.

## Composició

Compost per **àrids** de marbre triturat usats en construcció, **ciment portland** i **additius** tant de naturalesa orgànica com inorgànica que li confereixen unes millors característiques en l'adherència i el lliscament.

## Camp d'aplicació

L'Adimar Standar posseeix unes característiques idònies per a col·locació de peces de ceràmica amb grau d'absorció mitjà-alt (>5%) en paviments i revestiments interiors, sobre suports convencionals a base de ciment. No adequat per a usos a l' exterior.

## Instruccions d' ús

- **Preparació del suport:** el suport sobre el qual es realitzarà l' aplicació ha de ser resistent, estar sec, anivellat, net de pols i no presentar restes de desencofrant.
- **Preparació de la mescla:** afegir 6-6,5 l d' aigua per sac i barrejar manualment o mecànicament, amb un batedor elèctric de baix nombre de revolucions, per eliminar tota possible presència de grums a la pasta, deixar reposar la barreja 5 min i realitzar una breu reamassada.
- **Aplicació de la pasta:** aplicar el producte sobre el suport utilitzant una flama dentada, per regularitzar el gruix, en una extensió màxima de 2 m2 realitzant la suficient pressió perquè el contacte mínim amb el ciment sigui del 80%. Col·locar les rajoles pressionant-les fins a aconseguir l'esclafament dels solcs i un correcte massissat de la peça amb ajuda de maça de goma. Cal comprovar, amb el roerol dels dits, periòdicament que l'adhesiu no hagi format una pel·lícula a la seva superfície, si això succeeix s'ha de tornar a pentinar el producte tenint en compte que encara ens trobem en el marge del temps obert d'aquest (si la franja temporal des de la seva aplicació ha sobrepassat el susdit temps obert s'ha de retirar l'adhesiu i tornar a aplicar-lo).

## Recomanacions d' ús

- La temperatura d' aplicació ha d' estar entre 5 ° C i 35 ° C sobre el suport.
- No aplicar en exteriors.
- No aplicar en suports amb humitat residual > 5%.
- Comprovar la planimetria del suport amb una regla de 2 m, verificant que les desviacions han de ser inferiors a 5 mm. En el cas d' existir desviacions superiors cal regularitzar-les abans de la col·locació.
- No utilitzar en zones on hi ha perill d' aigua estancada.
- Es recomanable deixar un mínim de junta entre rajoles de 2mm aplicant-hi la JUNTA UNIVERSAL0/15 o la JUNTA TÈCNICA. 0/16
- Sobre suports molt absorbents convé humitejar-lo i esperar que estigui sec.
- Per a aplicacions sobre suports de guix, s' ha d' utilitzar Adimar Guix.
- Amb rajoles de pasta blanca utilitzar Adimar Porcelànic blanc, Adimar Flexible o Adimar Superflex.

## Dades tècniques

Producte	Color	Blanc/Gris		Classificació segons la norma EN 12004-1:2017
Aplicació	Aigua de pastat	25%		
	Proporció de mescla	6-6,5 l per sac de 25Kg		
	Temps de maduració	5'		
	Temps obert	20'	EN 12004-2:2017	
	Lliscament	< 0,5 mm	EN 12004-2:2017	
	Rejuntat a les	24h		
	Transitable a les	24h (trànsit lleuger)		
Rendiments finals	Adherència inicial	>0,5N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-2:2017	
	Adherència després d'immersió en aigua	>0,5 N/mm <sup>2</sup>		
	Adherència temps obert, 20'	>0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Emmagatzematge	12 mesos	Conservar amb l' envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat		
Presentació	Sacs de 25 kg			
Codi aranzelari	-			

FABRICAT A ESPANYA

Per conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible a la pàgina web [www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

**NOTA:** La informació continguda en el present full tècnic està basat en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultant dependran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incomplixen aquestes condicions no s'assoliran les característiques a dalt indicades.



### Planta i Oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos n°1  
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es  
[www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

