

# Adipoxinet

Producte per facilitar la neteja dels residus de borades tipus ADIPOXI durant el seu procés d'aplicació.

## Composició

ADIPOXINET és un producte a base d'èsters orgànics, pensada per emulsionar epoxi i aigua.

## Camp d'aplicació

- Amb ADIPOXINET podem eliminar les restes d'epoxi durant el seu procés d'aplicació i mentre aquestes restes estan encara fresques.
- ADIPOXINET és un producte molt especialitzat que ajuda a emulsionar els residus epoxídics amb AIGUA i d'aquesta manera procedir a la seva completa eliminació.
- És especialment útil durant l'aplicació i neteja de l'ADIPOXI en color BLANC, per ser el color més difícil d'emulsionar amb aigua.
- Es pot fer servir en paviments, revestiments, tant en INTERIORS com en EXTERIORS i en piscines.
- Es pot fer servir per netejar tots els mals, planeres, batedors, etc usats durant l'aplicació de la junta epoxi.

## Instruccions d'ús

- ADIPOXINET pot emprar-se pur o rebaixat a una proporció 3: 1 amb aigua: 3 parts d'ADIPOXINET + 1 part d'aigua corrent.
- Afegir en un cubell per exemple: 5 lts d'ADIPOXINET + 1.5 lts màxim d'aigua corrent i barrejar lleugerament durant 30 segons. Reservar aquesta barreja.
- Un cop transcorreguts 10-15 minuts des de l'aplicació de l'ADIPOXI, procedirem a eliminar tots els residus usant un malmès Blanc de Scotch-Brite empaperat amb la barreja anterior.
- A continuació recollir el líquid sobrant amb una esponja.
- Finalment, podem esbandir tota la superfície amb aigua corrent.

## Recomanacions

ADIPOXINET no s'ha d'aplicar per eliminar restes SEQUES d'epoxi (consultar).

## Dades tècniques

Producte	Tipus	Netejador amb èsters orgànics.	
	Densitat	1,02 g/cm3	
Consum	Depenent del grau de brutícia i del nº d' aplicacions. Aprox.: 0,05 lt./m2.		
Emmagatzematge	12 mesos	Conservar amb l' envàs tancat i en un lloc cobert, sec i ventilat	
Presentació	es presenta des de pur a rebaixat 3: 1 amb aigua, en bidons de 5 l.		

Per conèixer les precaucions de seguretat en l'ocupació, emmagatzematge i eliminació del producte, consultar la Fitxa de Dades de Seguretat disponible a la pàgina web [www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)

**NOTA:** La informació continguda en el present full tècnic està basat en la nostra experiència i en assajos realitzats en laboratoris especialitzats. Les característiques del producte resultaran de la correcta preparació i aplicació en obra per l'usuari. Si s'incompleixen aquestes condicions no s'assoliran les característiques a dalt indicades.



### Planta i oficines

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1  
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es  
[www.aymarsa.es](http://www.aymarsa.es)



SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955  
Mina "XAUSA"



REG. NO. ES-041-00046  
Mina "Xausa"