

Fixmar premier GR

Primaire et promoteur d'adhérence à base de polymères acryliques à faible émission de substances organiques volatiles. Prêt à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, avec des charges inertes qui lui donnent une surface texturée.

Application

Le promoteur d'adhérence **FIXMAR PRIMER GR** est idéal pour améliorer l'adhérence de tout type d'enduit sur des supports en béton, en briques, en blocs légers ou en plâtre, ainsi que sur des supports non absorbants comme les sols en céramique. Sur les murs et les sols, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il convient également à l'application sur des substrats non absorbants tels que les carreaux céramiques pour la pose ultérieure de carreaux céramiques ou en pierre naturelle.

Sur les sols poreux en ciment, anhydrites ou sablés, le primaire **FIXMAR PRIMER GR** agit comme fixateur des résidus de poussière, facilitant l'adhésion correcte d'un mortier autolissant. Il agit également comme un bouche-pores.

Mode d'emploi

- **Préparation du support** : Les surfaces doivent être propres, sèches, durcies, exemptes d'huile ou de graisse et de tout résidu détachable. Il n'est pas nécessaire de mouiller le substrat avant l'application.
- **Application du primaire** : Agiter avant utilisation et appliquer sur la surface au pinceau ou au rouleau. Après le temps d'attente, l'enduit ou le mortier autolissant peuvent être appliqués.

Recommandations d'utilisation

- Appliquer à des températures du support comprises entre 5° et 35°.
- Protéger du gel.
- Ne pas utiliser **FIXMAR PRIMER GR** en présence d'eau. Nettoyez les outils avec de l'eau après l'application de l'apprêt.
- Il est possible d'appliquer une deuxième couche de **FIXMAR PRIMER GR** même si une longue période de temps s'est écoulée depuis la première application.
- Sur les supports poreux ou absorbants, il peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20%.
- Le temps d'attente avant l'application de l'enduit ou du mortier autolissant est de 15 à 60 minutes selon le support et les conditions climatiques.

Données techniques

Produit	Apparition	Liquide crémeux
	Couleur	Rouge
	Densité	1,4±0,1 g/cm ³
	pH	8
Application	Température d'application entre 5° et 35°.	
Consommation	0,2-0,3 Kg/m ²	
Stockage	12 mois dans des conditions normales dans l'emballage original scellé	
Présentation	FIXMAR PRIMER GR est fourni en paquets de 5 kg.	

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

Pour les précautions d'utilisation, de stockage et d'élimination du produit, voir la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.aymarsa.es.

NOTE : Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience et sur des tests effectués dans des laboratoires spécialisés. Les caractéristiques du produit résultant dépendront de la préparation et de l'application correctes sur le site par l'utilisateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, les caractéristiques indiquées ci-dessus ne seront pas atteintes.



Usine et Bureaux

Ctra. C-35, Km 58 - Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tél. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es



SGM-001/2009



ER-1277/2010



SST-006/2018



GA-2010/0955
Mina "XAUXA"

