

MORTIER M15

Le mortier sec Gris M15 fourni par AYMAR S.A.U. est un mortier industriel fabriqué à partir de granulats de marbre, de sables siliceux sélectionnés et d'additifs spéciaux qui lui confèrent une ouvrabilité, une maniabilité et une adhérence optimales, pour un usage courant en maçonnerie.

Composition

Composé de granulats blancs de marbre broyé pour la construction, de ciment et d'additifs organiques pour améliorer la maniabilité du mortier, réduire le mélange d'eau, augmenter la cohésion, réduire l'exsudation et éviter la ségrégation.

Domaine d'application

Le mortier sec gris M15 est polyvalent. Il est utilisé pour le plâtrage, la construction de murs, des murs de charge, la maçonnerie traditionnelle en briques et tuiles, le terrassement, le béton préfabriqué et le thermique, le remplissage et la chape.

Instructions d'utilisation

- Préparer le support: nettoyer et humidifier les supports avant l'application.
Le support doit être parfaitement pris, résistant, consistant, exempt de poussière, peinture, huile, etc.
- Préparation du mélange: toujours utiliser de l'eau courante propre.
Ajoutez 3,75-4 l. d'eau de pétrissage par sac et mélanger manuellement (mélangeur) ou à l'aide de la machine à projeter jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et appliquer.

Recommandations d'utilisation

- Ne pas appliquer à basses températures et humidité élevée, avec pluie ou avec risque de gel. La température d'application doit être comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur des plâtres ou sur des unions de morceaux facilement désagrégables.
- Il n'est pas recommandé de projeter avec une machine.
- Pour obtenir une finition satisfaisante, il est conseillé de mouiller le mortier appliqué plusieurs fois au cours des deux premières semaines à partir de 24 heures après l'application.
- L'ajout d'un autre matériau (additifs, ciment, etc.) peut modifier le comportement et les caractéristiques du produit.

Données techniques

| Champ d'application | Caractéristique | Valeur | Norme de test |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| Produit | Désignation normative | M15 | EN 998-2 |
| | Apparence | Gris | - |
| | Granulométrie | 0-2 mm | EN 1015-1 |
| | Densité en poudre | 1800 Kg/m ³ | EN 1015-10 |
| | Densité apparente du mortier durci | 1800- 2000 Kg/m ³ | EN 1015-10 |
| Application | Eau de mélange | 15-16% | - |
| | Durée de vie / maniabilité | 80 minutes | EN 1015-9 |
| | Densité de mélange | 2100 Kg/m ³ | EN 1015-10 |
| | Performance | 1,9 Kg/m ² y mm d'épaisseur | |
| | Consistance | 175 ± 10 mm | EN 1015-3 |
| Caractéristiques techniques | Résistance à la compression | ≥15 N/mm ² | EN 1015-11 |
| | Résistance à la flexion | 3 N/mm ² | EN 1015-11 |
| | Adhésion sur support concret | 0.15 N/mm ² (tipo b) | EN 1015-12 |
| | Teneur en air | 6% | EN 1015-7 |
| | Résistance initiale au cisaillement | 0.15 N/mm ² | EN 998-2 (valeur tabulée) |
| | Contenu de chlorures | < 0,1% | EN 1015-17 |
| | Absorption d'eau par capillarité | < 2 Kg/(m ² .min ^{0.5}) | EN 1015-18 |
| | Perméabilité | Réactif nitrate de potassium < μ=20 Réactif chlorure de lithium < μ=20 | EN 1015-19 |
| | Conductivité thermique | λ _{10,dry} = 0,96 W/mK | EN 1745 (valeur tabulée) |
| | Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau | μ=15/35 | EN 1745 (valeur tabulée) |
| | Réaction au feu | Classe A1 | EN 998-2 |
| Présentation | Sacs de papier de 25 Kg. environ. Stocker, maximum 12 mois à partir de la date de fabrication, dans le récipient d'origine fermé, dans un endroit couvert, sec et ventilé. | | |

Pour connaître les consignes de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage et à la mise au rebut du produit, consultez la fiche de données de sécurité disponible sur le site web www.aymarsa.es.

REMARQUE: Les informations contenues dans cette fiche technique se basent sur notre expérience et sur des tests effectués dans des laboratoires spécialisés. Les caractéristiques du produit résultant dépendront de la préparation et de l'application correcte sur le site par l'utilisateur. Si ces conditions ne sont pas remplies, les caractéristiques ci-dessus ne seront pas atteintes.



Usine et bureaux

Ctra. C-35, Km 58 · Ap. correos nº1
08470 SANT CELONI (Barcelona)

Tel. (+34) 93 867 00 00

aymar@aymarsa.es
www.aymarsa.es

